

APLICACION

Kbond Vivid es una calidad superior, color bajo Vinyl Ester adhesivo de Unión. Kbond Vivid es una resistente a la corrosión, ultra curado rápido, adhesivo de alta adherencia. Para uso con piedra, cuarzo, cerámica, porcelanas y superficie densa material. Perfecto para aplicaciones con sustratos claros o blancos. Los usos incluyen la vinculación, laminando, los miters, la instalación de pedazos, y reparaciones. Utiliza pasta de endurecimiento BPO.

PROPIEDADES

- 4-6 minutos de tiempo de trabajo
- Pegajoso libre en 10-20 minutos
- Uso interior solamente
- Mecanable en 20-30 minutos
- Formulación transparente translúcida
- El grado de cuchillo no ser caída en las superficies verticales
- Fluyendo también disponible
- Dureza shore D > 75

CONDICIONES DE PROCESAMIENTO

1. Asegúrese de que las superficies de piedra estén limpias de cualquier sustancia y secas.
2. Mida la cantidad apropiada de resina VIVID, luego medir la cantidad apropiada de endurecedor. 1-3% endurecedor al adhesivo.
3. A continuación mezcle cuidadosamente los componentes juntos. Tenga cuidado de raspar los lados y la parte interior de la taza de mezcla para asegurar mezcla.
4. No utilice una vez que el gelificante haya comenzado.
5. Limpie con acetona o alcohol desnaturalizado

STANDARD

Información contenida basada en la última formulación desarrollada por InnoChem LLC. Resultados basados en procedimientos de laboratorio estandarizados. Veces puede variar según la temperatura ambiente, la temperatura de la piedra, la cantidad de endurecedor utilizado, u otros factores ambientales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO NO CURADO

- Color-transparente translúcido
- Viscosidad-tixotrópica pasta o flujo
- Densidad de 1,1 - 1,2 g/cc

Sizes Available

	1 Quart	1 Gallon	5 Gallon	Ship Saver 5 Gallon
Knife Grade	EPOX-70655	EPOX-70656	EPOX-70657	EPOX-70658
Flowing	EPOX-70650	EPOX-70651	EPOX-70652	EPOX-70653



Uncured Knife Grade Product
Color Example

ALMACENAMIENTO

VIVID es mejor si se almacena en un lugar seco y en el contenedores originales sin abrir en la habitación temperatura de 59 ° - 77 ° f/15 ° - 25 ° c. No permita que producto se congele. Vida útil aproximada de un año a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES

Las precauciones normales de salud y seguridad se debe observar al manipular estos productos:

- Asegure una buena ventilación
- Use guantes y anteojos de seguridad
- Para obtener más información, consulte la Ficha de datos de seguridad.